



Тонкослойный серпентинитовый клей Baritblock RWK/B5 для кладки серпентинитовых блоков (Сухая строительная смесь)

- Уменьшает радиационную проницаемость кладки
- Заполняет воздушные зазоры в кладке
- Повышает устойчивость и сейсмостойкость кладки
- Модификация с добавкой бора 5%
- Плотность застывшего раствора 2250-2300 кг/м³

Назначение и применение. Радиационно-защитный серпентинитовый клей Baritblock RWK/B5 — тонкодисперсная сухая серпентинитовая смесь на цементном связующем. Предназначен для кладки радиационно-защитных серпентинитовых блоков Baritblock RW. При высыхании герметизирует зазоры и швы, вследствие этого уменьшается радиационная проницаемость кладки, повышает устойчивость и сейсмостойкость кладки. Для склеивания блоков.

Приготовление и нанесение массы. Смешать раствор с водой из расчета на 1 кг сухой смеси на 150-180 г. воды. Перемешать до исчезновения комков. Через 10 минут раствор перемешать повторно, добавить воды до нужной консистенции. После приготовления раствор должен быть выработан в течение 2-3 часов. Наносить кистью или шпателем на блоки Baritblock RW при клеевой кладке блоков, стен слоем до 2 мм. Не наносить слишком толстый слой, так как могут не сойтись замки блоков. Для удобства работ, рекомендуется использовать специальный шпатель с волнами, совместимыми с волнами замка радиационно-защитных блоков Baritblock RW.

Технические характеристики. Плотность застывшего раствора 2250-2300 кг/м³.

Расход. Расход сухой смеси около 100 кг на 1м³ кладки при толщине слоя 2 мм. Зависит от типоразмера блока и типа кладки.

Состав. Цемент, серпентинитовый наполнитель, загущающие и реологические добавки, бор 5%.

Упаковка и хранение. Мешок 25 кг. Срок годности 12 месяцев, хранить в сухом помещении в заводской упаковке.

Безопасность. Содержит цемент, при работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применения продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности

ООО «Сибирская Цементная Компания», Россия, 630056, г. Новосибирск, ул. Варшавская, д.7