

Баритовая штукатурка Baritblock МК-Б (Сухая строительная смесь)

- Защита от рентгеновского и других видов излучения
- Выравнивание поверхностей стен
- Фракция наполнителя до 2,5 мм, плотность застывшей штукатурной смеси 2700 кг/м³
- Слой 10-15 мм

Назначение и применение. Баритовая штукатурка – сухая строительная смесь на цементном связующем с баритовым наполнителем, полипропиленовым волокном, функциональными добавками. Применяется для усиления радиационной защиты стен от рентгеновского и других видов излучения при отделке радиологических отделений медицинских учреждений, рентгенофлюорографических комплексов, рентген-кабинетов и помещений, смежных с процедурной рентгеновского кабинета, исследовательских, испытательных центров, производственных цехов и лабораторий

Требование к основанию. Поверхность очистить от загрязнений: грязи, пыли, старых покрытий. Поверхности, гладкие или плохо впитывающие воду, для лучшей адгезии, рекомендуется грунтовать кварцевой грунтовкой "Бетонконтакт" NOVOMIX.

Приготовление и нанесение массы. В сухую смесь добавить чистую воду комнатной температуры (на 1 кг: 0,15-0,18 литров воды). Смесь готовить в количестве, необходимом для использования в течение 2-х часов. Перемешать раствор вручную или растворомешалкой для получения однородной массы, дать выстояться 5-7 мин, до получения раствора однородной консистенции. Затем повторно перемешать. Баритовую штукатурную смесь рекомендуется наносить слоями не более 15 мм. Каждый последующий слой наносится по штукатурной сетке или металлической сетке с ячейкой более 10x10 мм. Для получения хорошей адгезии последующих слоёв рекомендуется делать поверхность каждого слоя шероховатой путём нанесения насечек. Второй и последующие слои можно наносить через 12 часов после нанесения предыдущего. Защитный слой баритовой штукатурки в перекрытиях необходимо завести в прилегающие помещения на 20-25 мм. По перекрытиям из ж/б плит слой изоляции баритовой штукатурки толщиной 60-65 мм, необходимо армировать двумя слоями армирующей сетки с ячейкой от 150x150 мм до 200x200 мм (ГОСТ 23279-85). Приготовленный раствор рекомендуется использовать в течение 2-х часов. Расход воды может меняться в зависимости от температуры и влажности воздуха и необходимой удобоукладываемости. В каждом конкретном случае точный расход подбирается методом пробного замеса небольшого количества растворной смеси.

Расход. При толщине слоя 10 мм на 1 м² стены требуется 25 кг сухой смеси.

Состав. Цемент, баритовый песок, функциональные добавки, полипропиленовое волокно.

Упаковка и хранение. Мешок 30 кг. Срок годности 12 месяцев, хранить в сухом помещении в заводской упаковке.

Безопасность. Содержит цемент, при работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применения продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности

ООО «Сибирская Цементная Компания», Россия, 630056, г. Новосибирск, ул. Варшавская, д.7