

Баритовые блоки Baritblock R

Для кладки стен и сооружений

- Стандартная плотность 3,1 т/м³
- Модификация бором или литием
- Изготовление под заказ, согласно проектной документации



Назначение и применение. Композитный бетонный блок для кладки стен и сооружений радиационной защиты на кладочный раствор. Позволяет делать перегородки и сооружения для защиты от излучений в медицинских учреждениях, в атомной промышленности, научно-исследовательских центрах, промышленных зданиях и другие.

Характеристики. Размер 300x150x230 мм. Прочность на сжатие 75-100 кг/см². Укладывается на кладочный радиационно-защитный раствор Baritblock RM, который повышает радиационную защиту кладки.

Марка	Характеристика	Заполнитель	Содержание бора
R 31	Плотность 3,1 т/м ³	Баритовый заполнитель	
R 31 B3/B5	Плотность 3,1 т/м ³	Известняк, альбитофир, диабаз, барит, бор	3%, 5%

Изготовление под заказ. Блоки другой плотности, прочности и размеров выпускаются под заказ. Состав наполнителя и рецептура бетона может корректироваться под конкретные требования согласно проекта заказчика. В качестве связующего, для повышения количества связанной воды, может использоваться глиноземистый цемент и полиэтиленовые добавки. Вместо добавки бора, может использоваться литий.

Упаковка. Европоддон, запалечен в стрейч пленку.

Хранение. Срок годности в сооружениях, определяется проектом, исходя из состава блоков. Хранить в сухом месте, при температуре выше -40+40С.

Безопасность. При кладке блоков соблюдать технику безопасности, согласно строительных норм и правил

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применение продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности